

Protect Stone & Concrete

EIGENSCHAPPEN

Gevelimpregneer Waterbasis maakt gevels, opgebouwd uit zand, cement en klei waterafstotend. Gevelimpregneer Waterbasis is gebaseerd op oligomeer siloxaan en silane en dient toegepast te worden op alle steenachtige, droge ondergronden. Gevelimpregneer Waterbasis is een gebruiksklaar product en kan op reeds 3 dagen oud, eventueel licht vochtig voegwerk aangebracht worden. Het tast kunststoffen niet aan en komt maximaal tegemoet aan verwerker- en milieuveiligheid. Gevelimpregneer Waterbasis heeft een hoog indringend vermogen, is reukloos en is onverdund inzetbaar. Een Gevelimpregneer Waterbasis behandeling is ten minste 10 jaar duurzaam.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor een duurzaam waterdicht resultaat neemt u de volgende 8 stappen:

1. Renoveer de ondergrond: voegwerk en scheuren herstellen.
2. Verwijder alle losse delen.
3. Reinig bij voorkeur enkele dagen voor de behandeling de ondergrond (vetvrij maken).
4. Beoordeel de ondergrond op aanwezig vocht, het impregneermiddel dient n.l. goed opgenomen te worden met een minimaal verbruik van 0,5 liter M2.
5. Tref voorzorg maatregelen om spatten op kunststoffen, bestrating, bitumen en glas te vermijden. Spatten op glas direct verwijderen!
6. Bij eventuele gemorste spatten direct reinigen met een geschikt middel.
7. Breng middels de vloeimethode (met een drukspuit) onder lage druk bij een temperatuur boven 4°C de vloeistof aan op de gevel. Indien het verbruik lager is dan 0,5 liter per M2, dient er een 2e behandeling "nat in nat" uitgevoerd te worden.

Gevelimpregneer Waterbasis is in enkele uren slagregenvast, daarom niet in de regen verwerken. Reinig gereedschappen en glas met water / ontvetter..

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Consumentenmarkt: Buiten het bereik van kinderen houden.